

СПЕЦИФИКАЦИЯ ИЗДЕЛИЯ

ГАИТИ 11.01.2014

ГАИТИ**лессирующий антисептик**

ТИП Колеруемый антисептик для наружных работ по дереву на основе алкидных смол. Содержит компоненты, защищающие древесину от атмосферного и биологического воздействия.

ПРИМЕНЕНИЕ Для защитно-декоративной отделки деревянных фасадов, дощатых, бревенчатых и иных деревянных конструкций, эксплуатирующихся в условиях открытой атмосферы. Не применять для окраски внутри теплиц.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Норма расхода, м²/л 8-10 в один слой на пиленные поверхности,
8-12 в один слой на строганные и бревенчатые шлифованные поверхности.

Массовая доля нелетучих веществ, % (22±2). Для колерованного антисептика не нормируется.

Удельный вес, кг/л (0,8±0,1). Для колерованного антисептика не нормируется.

Разбавитель Текносолв 1621.

Способ нанесения Распыление, кисть, окунание.

Время высыхания, +23°С / 50 % относительной влажности воздуха

- на отлип 4-8 часов.

- нанесение следующего слоя следующий слой рекомендуется наносить через 24 часа.

Блеск Не нормируется, при окраске антисептик впитывается полностью без образования сплошной пленки.

Базис Базис 3 (РМЗ).

Цвет Бесцветный. Колеровать в цвета для антисептиков. Применять только колерованным. Окончательный цвет покрытия зависит от породы, состояния древесины и количества нанесенных слоев.

Хранение Выдерживает хранение и транспортировку при низких температурах. Хранить в герметичной, плотно закрытой таре. Не нагревать выше +35°С, не подвергать воздействию прямых солнечных лучей. Срок хранения в заводской невскрытой упаковке 5 лет со дня изготовления.

Тара Металлические банки 1 л (наполнение 0,9 л), металлические ведра 3 л (наполнение 2,7 л), 10 л (наполнение 9 л).

см. на обороте

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Подготовка поверхности	Вновь окрашиваемые поверхности очистить от загрязнений механически. Расчистить смоляные «карманы». Ремонтируемые поверхности расчистить до древесины, пыль и отслаивающееся покрытие удалить. Допускается применение отбеливающих и saniрующих составов. При необходимости поверхности промыть водой и высушить. Подготовленные поверхности покрыть грунтовочным антисептиком «Ява» согласно технической спецификации на материал.
Условия при окраске	Окрашиваемая поверхность должна быть сухой. Температура должна быть выше +5 ⁰ С, а относительная влажность воздуха менее 80%.
Окраска	Антисептик наносить в два слоя, одну деталь покрывать полностью непрерывно, за один проход. Продолжительность межслойной сушки не менее 24 часов. При окраске дощатых поверхностей применять мягкие плотные кисти из натуральной щетины. Особенно тщательно обрабатывать торцы бревен и досок. Не наносить поверх старых лакокрасочных покрытий.
Состав	Алкидная смола, уайт-спирит, сиккативы, биоцид.
Очистка инструментов	Малярные инструменты очищают уайт-спиритом.
Охрана труда	При применении использовать защитные очки и перчатки. При нанесении распылением использовать респиратор. При попадании в глаза немедленно промыть водой и обратиться к врачу. При попадании на кожу смыть уайт-спиритом. Соблюдать правила пожарной безопасности. При проливе применять песок для сбора. Ветошь, обтирочные материалы, пропитанные антисептиком и/или растворителем удалять из зоны работ незамедлительно. Беречь от огня. Опасность материала обусловлена входящим в состав растворителем – уайт-спиритом. Не смешивать с другими красками и растворителями.
Охрана окружающей среды	Жидкие отходы в канализацию не выливать. Сухие отходы и банки можно вывезти на свалку. Руководствоваться местным законодательством.
Изготовитель	АО ТЕКНОС, Финляндия, Хельсинки, п/я 107, FI-00371, тел. +358 9 506 091, http://www.teknos.com

Приведенные данные получены на основании лабораторных испытаний и практического опыта. Все числовые значения носят рекомендательный характер и зависят, в частности, от оттенка и степени блеска. Так как мы не можем повлиять на условия нанесения и использования краски, то мы несем ответственность только за ее качество и гарантируем, что она соответствует требованиям качества компании. Мы не отвечаем за ущерб, вызванный несоблюдением инструкции по применению или использованием материала не по назначению.
