

СПЕЦИФИКАЦИЯ ИЗДЕЛИЯ
ГРЕНАДА 11.01.2014

ГРЕНАДА

лак алкидно-уретановый для внутренних работ

ТИП	Алкидно-уретановый лак для внутренних работ.
ПРИМЕНЕНИЕ	Для лакирования дощатых и паркетных полов, а также столярных изделий (рамы, двери, деревянный погонаж) внутри помещений.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Норма расхода, м²/л	8-12 в один слой на гладкие подготовленные поверхности.
Массовая доля нелетучих веществ, %	(50±3). Для колерованного лака не нормируется.
Удельный вес, кг/л	(0,9±0,1). Для колерованного лака не нормируется.
Разбавитель	Текносолв 1621.
Способ нанесения	Валик, кисть, распыление.
Время высыхания, +23⁰С / 50 % относительной влажности воздуха	
- на отлип	6 часов.
- нанесение следующего слоя	следующий слой рекомендуется наносить через 24 часа. Продолжительность полного высыхания до нормативной прочности покрытия – 14 суток. На продолжительность высыхания влияют температура, влажность и толщина слоя.
Блеск	Глянцевый, полуматовый.
Базис	Базис 3 (PM3).
Цвет	Колеруется по каталогам цветов для лаковых покрытий, окончательный цвет зависит от породы, состояния древесины и количества слоев покрытия.
Хранение	Выдерживает хранение и транспортировку при низких температурах. Хранить в герметичной, плотно закрытой таре. Не нагревать выше +35 ⁰ С, не подвергать воздействию прямых солнечных лучей. Срок хранения в заводской невскрытой упаковке 5 лет со дня изготовления.
Тара	Металлические банки 1 л (наполнение 0,9 л), металлические ведра 3 л (наполнение 2,7 л), 10 л (наполнение 9 л).

см. на обороте

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Подготовка поверхности	Новые поверхности очистить от грязи и пыли. Деревянные поверхности ценных пород протереть тампоном, смоченным уайт-спиритом и просушить. Ранее лакированные алкидными лаками поверхности промыть водным раствором пищевой соды (2%), затем протереть губкой с чистой водой и высушить. Отслаивающийся лак удалить скребком. Всю поверхность шлифовать, пыль от шлифовки удалить.
Условия при лакировании	Лакируемая поверхность должна быть сухой. Температура должна быть выше +5°C, а относительная влажность воздуха менее 80%.
Лакирование	Лак наносить в два-три слоя кистью с продолжительностью межслойной сушки не менее 24 часов. Первый слой рекомендуется наносить бесцветным глянцевым лаком, разбавленным уайт-спиритом на 10% по объему. Перед нанесением следующего слоя покрытие шлифовать мелкой шкуркой для удаления ворса. Не применять лак для ремонта поверхностей, ранее покрытых водными лаками или лаками кислотного отверждения.
Состав	Алкидная смола, уайт-спирит, сиккативы, технологические добавки.
Очистка инструментов	Малярные инструменты очищают уайт-спиритом.
Охрана труда	При применении использовать защитные очки и перчатки. При нанесении распылением использовать респиратор. При попадании в глаза немедленно промыть водой и обратиться к врачу. При попадании на кожу смыть уайт-спиритом. Соблюдать правила пожарной безопасности. При проливе применять песок для сбора. Ветошь, обтирочные материалы, пропитанные лаком и/или растворителем удалять из зоны работ незамедлительно. Беречь от огня. Опасность материала обусловлена входящим в состав растворителем – уайт-спиритом. Не смешивать с другими красками и растворителями.
Охрана окружающей среды	Жидкие отходы в канализацию не выливать. Сухие отходы и банки можно вывезти на свалку. Руководствоваться местным законодательством.
Изготовитель	АО ТЕКНОС, Финляндия, Хельсинки, п/я 107, FI-00371, тел. +358 9 506 091, http://www.teknos.com

Приведенные данные получены на основании лабораторных испытаний и практического опыта. Все числовые значения носят рекомендательный характер и зависят, в частности, от оттенка и степени блеска. Так как мы не можем повлиять на условия нанесения и использования краски, то мы несем ответственность только за ее качество и гарантируем, что она соответствует требованиям качества компании. Мы не отвечаем за ущерб, вызванный несоблюдением инструкции по применению или использованием материала не по назначению.
