

СПЕЦИФИКАЦИЯ ИЗДЕЛИЯ
ФИДЖИ 11.01.2014**ФИДЖИ**
краска масляная полуглянцевая

ТИП	Универсальная краска на основе натурального масла, модифицированного алкидом.
ПРИМЕНЕНИЕ	Для наружных и внутренних работ по древесине и загрунтованному металлу (ограды, решетки, подоконники, водоотливы, оконные рамы, двери и т.д.). Применять для окраски столярных изделий, дощатых поверхностей, в том числе эксплуатируемых в условиях открытой атмосферы. Не применять для новых бревенчатых поверхностей.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Норма расхода, м²/л	6-8 на пиленые поверхности, 8-12 на строганные поверхности в один слой.
Массовая доля нелетучих веществ, %	(80±5). Для колерованной краски не нормируется.
Удельный вес, кг/л	(1,3±0,2). Для колерованной краски не нормируется.
Разбавитель	Текносолв 1621.
Способ нанесения	Валик, кисть.
Время высыхания, +23°C / 50 % относительной влажности воздуха	
- на отлип	24 часа.
- нанесение следующего слоя	Следующий слой можно наносить через 24-48 часов в зависимости от условий при окраске. При пониженной температуре, высокой влажности, а также при нанесении толстым слоем продолжительность высыхания увеличивается.
Блеск	Полуглянцевая.
Базис	Базис 1 (PM1), базис 3 (PM3).
Цвет	Колеруется по каталогам "NCS S", "RAL" и другим.
Хранение	Выдерживает хранение и транспортировку при низких температурах. Хранить в герметичной, плотно закрытой таре. Не нагревать выше +35°C, не подвергать воздействию прямых солнечных лучей. Срок хранения в заводской невскрытой упаковке 5 лет со дня изготовления.
Тара	Металлические банки 1 л (наполнение 0,9 л), металлические ведра 3 л (наполнение 2,7 л), 10 л (наполнение 9 л).

см. на обороте

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Подготовка поверхности	Вновь окрашиваемые поверхности очистить от загрязнений механически. При окраске деревянных поверхностей расчистить и шпатлевать смоляные «карманы». Ремонтируемые поверхности шлифовать, пыль и отслаивающееся покрытие удалить. При необходимости поверхности промыть водой и высушить. При наружных работах подготовленные поверхности, кроме старых покрытий, обработать грунтовочным антисептиком «Ява» согласно технической спецификации на материал. Металлические поверхности грунтовать алкидными противокоррозионными грунтовками. Не наносить на поверхности, окрашенные водно-дисперсионными красками.
Условия при окраске	Окрашиваемая поверхность должна быть сухой. Температура должна быть выше +5⁰С, а относительная влажность воздуха менее 80%.
Окраска	Краску наносить в два слоя валиком или кистью. Краску перед употреблением перемешать, на первый слой разбавить уайт-спиритом не более чем на 10% по объему, при окраске вторым слоем краску разбавлять до малярной вязкости. Рекомендуемая продолжительность межслойной сушки - не менее 24 часов. Не наносить краску поверх покрытий из водно-дисперсионных красок.
Состав	Алкидная смола, модифицированное масло, диоксид титана, уайт-спирит, сиккати-вы, доломит, функциональные добавки.
Очистка инструментов	Малярные инструменты очищают уайт-спиритом.
Охрана труда	При применении использовать защитные очки и перчатки. При нанесении распылением использовать респиратор. При попадании в глаза немедленно промыть водой и обратиться к врачу. При попадании на кожу смыть уайт-спиритом. Соблюдать правила пожарной безопасности. При проливе применять песок для сбора. Ветошь, обтирочные материалы, пропитанные краской и/или растворителем удалять из зоны работ незамедлительно. Беречь от огня. Опасность материала обусловлена входящим в состав растворителем – уайт-спиритом. Не смешивать с другими красками и растворителями.
Охрана окружающей среды	Жидкие отходы в канализацию не выливать. Сухие отходы и банки можно вывезти на свалку. Руководствоваться местным законодательством.
Изготовитель	АО ТЕКНОС, Финляндия, Хельсинки, п/я 107, FI-00371, тел. +358 9 506 091, http://www.teknos.com

Приведенные данные получены на основании лабораторных испытаний и практического опыта. Все числовые значения носят рекомендательный характер и зависят, в частности, от оттенка и степени блеска. Так как мы не можем повлиять на условия нанесения и использования краски, то мы несем ответственность только за ее качество и гарантируем, что она соответствует требованиям качества компании. Мы не отвечаем за ущерб, вызванный несоблюдением инструкции по применению или использованием материала не по назначению.
