

FUTURA 3

Адгезионная грунтовка

Матовая, алкидная, грунтовочная краска общего применения. Подходит в качестве грунтовочной, шлифовальной, адгезионной и промежуточной краски. Полностью матовая.



FUTURA 3 предназначена для грунтования поверхностей снаружи и внутри помещения, таких как мебель, древесно-стружечные и древесно-волокнистые плиты, МДФ, гипсокартон. Подходит также для грунтования металлических поверхностей, в том числе легкого и оцинкованного металла внутри помещений. В качестве подложек также могут быть: стекло, керамическая плитка, ПВХ-пластики и поверхности, окрашенные красками кислотного отверждения. Также можно использовать для окраски потолков.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Сертификаты, заключения и классификация	Финский флаг-ключ
Области применения	Съемная мебель, Садовая мебель
Рекомендуемые поверхности	Строительная плита, Металл, Порошковая краска, Дерево
Содержание нелетучих веществ	Прим. 50 объемных %
Летучие органические соединения (ЛОС)	EU VOC допустимое значение (кат. A/i): 500 г/л. VOC изделия: макс. 500 г/л.
Практический расход	Однослойное нанесение на гладкую поверхность: 8 - 10 м ² /л. На необработанную древесно-стружечную плиту следует наносить 5 - 6 м ² /л.
Цвета	Белый. Можно тонировать с помощью тонирующих паст. Могут быть незначительные отклонения по цвету от эталона.
Колеровочная система	Teknomix
Глянец (60°)	Полностью матовая
Разбавитель	TEKNOSOLV 1621 (сольвент нефтяной) или при нанесении распылителем TEKNOSOLV 9500.
Плотность	прим. 1,4 г/мл
Упаковочные размеры	Белый: 0,45 л, 0,9 л, 2,7 л, 9 л.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Подготовка поверхности	Новые поверхности очистить от пыли и грязи. Ранее окрашенную поверхность вымыть средством для очистки окрашиваемых поверхностей RENSA SUPER. Заржавленные металлические участки обработать стальной щеткой. Удалить хрупкий и неплотный слой краски. Возможные латексные краски удалить полностью. Твердые или глянцевые поверхности отшлифовать до матового состояния и удалить пыль после шлифования.
Способ нанесения	Кистью, Малярной кистью, Валиком, Распылителем Сопло безвоздушного распылителя 0,011 - 0,013".
Нанесение	Материал тщательно перемешать перед нанесением.
Условия нанесения	Обрабатываемая поверхность должна быть сухой. Во время нанесения и высыхания материала температура воздуха, поверхности и материала должна быть выше +5 °C, относительная влажность воздуха ниже 80 %.
Разбавление	Для деревянных поверхностей краску разбавить, при необходимости, на 5 - 10% разбавителем TEKNOSOLV 1621. Для нанесения распылителем краску разбавить на 5 - 15 объемных % разбавителем TEKNOSOLV 9500.
Время высыхания	+23 °C / 50 % RH
- от пыли	2 ч
- нанесение следующего слоя	6 ч
	При пониженной температуре и/или высокой влажности процесс высыхания замедляется.
Очистка	TEKNOSOLV 1621 (сольвент нефтя) или при нанесении распылителем TEKNOSOLV 9500.

ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ

Безопасность и меры предосторожности	См. паспорт безопасности. ВНИМ! По поводу риска самовоспламенения, отходы, образующиеся из изделия, туман от распыления и загрязненная ветошь и т.д. следует хранить в пожаробезопасном месте, в герметично закрытой емкости. Погружение в воду также рекомендуется.
---	--

Teknos Group Oy Takkatie 3, P.O.Box 107 FI-00371 Helsinki, Finland Tel. +358 9 506 091

Приведённые данные получены на основании лабораторных испытаний и практического опыта. Данные имеют непостоянный характер, поэтому мы не можем принять ответственность за результаты, полученные в определённых рабочих условиях. Покупатель или потребитель не освобождается от обязанности проверять пригодность продукции к конкретным условиям и методам нанесения. Наша ответственность ограничивается ущербом, непосредственно связанным с дефектами продукции Teknos. Это предполагает, что потребитель краски обладает достаточными знаниями по её применению, а также технической информацией и информацией по вопросам безопасности труда. Актуальные версии технических спецификаций и паспортов безопасности доступны на веб-сайте www.teknos.com. Все торговые марки, указываемые в настоящем документе, являются исключительной собственностью компании Teknos Group или ее дочерних компаний.