

Тип продукта

Матовая водно-дисперсионная акриловая краска для внутренних работ с противогрибковыми компонентами.

Применение

Материал можно применять:

- для окрашивания потолков и стен в помещениях с нормальной и повышенной влажностью, где требуется частая влажная уборка. Наилучший результат можно получить при использовании системы окрашивания TIMANTTI 3 + TIMANTTI 7;
- для ремонта прочных лакокрасочных покрытий из алкидных, масляных и водно-дисперсионных акриловых красок.

Краска TIMANTTI 7 содержит добавки, препятствующие образованию плесени на покрытии, и соответствует европейским стандартам безопасности. Краска TIMANTTI 7 может применяться для отделки помещений в детских, школьных и лечебно-профилактических учреждениях. Кроме того, краска подходит для предприятий пищевой промышленности, для окрашивания поверхностей, не контактирующих напрямую с продуктами питания.

Технические данные**Теоретический
расход**

Теоретический расход составляет 6-8 м²/л на гладкие поверхности в один слой. Расход для рельефных и впитывающих поверхностей можно определить после пробного окрашивания. Мы рекомендуем наносить краску в 2 слоя.

**Время
высыхания**

При температуре от 20°C и нормальной влажности окрашенная поверхность высыхает «на отлип» через 1 час, следующий слой можно наносить не ранее, чем через 2 часа.

При окрашивании поверхностей из гипса рекомендуем увеличить продолжительность сушки до 4 часов.

В условиях температуры ниже 20°C и высокой влажности необходимо увеличить продолжительность сушки до 24 часов.

Покрытие набирает окончательную прочность в течение 3-4 недель. До этого срока не нагружайте окрашенную поверхность.

**Цвет
и колеровка**

TIMANTTI 7 выпускается в двух модификациях:

- база PM1, белая, может применяться колерованной и без колеровки;
- база PM3, прозрачная, может применяться только в колерованном виде;
- готовый цвет T1724 молочно-белый, доступен под заказ.

Материал рекомендуется колеровать по формулам программы колеровки пастами TEKNOMIX.

Способ нанесения и инструменты

TIMANTTI 7 можно наносить кистью, валиком или распылителем с диаметром сопла 0,017 - 0,021".

Тщательно перемешивайте TIMANTTI 7 перед нанесением и во время работы. При нанесении первого слоя рекомендуем разбавить материал на 10% чистой водой. При распылении краску необходимо разбавлять до вязкости, обеспечивающей нормальное растекание материала. Обратите внимание, что разбавленная краска TIMANTTI 7 не подлежит хранению.

Для очистки инструмента использовать тёплую воду.

Инструкция по применению

Подготовка поверхности

Потолки и стены, подлежащие окрашиванию, должны быть чистыми и ровными.

Старые прочные покрытия из алкидных, масляных и водно-дисперсионных красок необходимо отшлифовать до матового состояния, убрать пыль, промыть и высушить.

Краску TIMANTTI 7 можно наносить на подготовленную поверхность сразу, однако предварительное грунтование TIMANTTI 3 значительно улучшит декоративные и защитные свойства покрытия.

Оцинкованные поверхности следует обезжирить с помощью RENZA SUPER или RENZA STEEL, затем промыть водой и высушить. Для сухих помещений обезжиренные оцинкованные поверхности нужно загрунтовать TIMANTTI 3, а для влажных – FERREX AQUA.

Условия при выполнении работ

Температура воздуха и окрашиваемой поверхности должна быть в пределах от 10 до 25°C, относительная влажность воздуха - менее 80%. Поверхности, не подлежащие окрашиванию, необходимо защитить плёнкой и/или малярным скотчем.

Уход за покрытием

Покрытие TIMANTTI 7 высыхает быстро, однако рекомендуем не нагружать окрашенную поверхность в течение первых 3-4 недель. TIMANTTI 7 выдерживает воздействие моющих и дезинфицирующих средств, однако не обладает стойкостью к спиртовым растворам.

Охрана труда и безопасность

Как и при работе с любыми лакокрасочными материалами в окрашивании TIMANTTI 7 необходимо следовать общим правилам безопасной работы:

- Используйте спецодежду, перчатки и защитные очки. При нанесении распылением воспользуйтесь также респиратором.
- Работая в помещении, не забывайте о проветривании.
- Не употребляйте пищу и напитки на месте окрашивания, проследите, что рабочие инструменты и материалы недоступны детям и домашним животным.

Внимание! Все лакокрасочные материалы, содержащие масла, алкидные смолы и органические растворители способны к самовозгоранию. Пролив материала необходимо сразу убрать с помощью песка. Тряпки, опилки и иные материалы, пропитанные лаками, красками, маслами и растворителями, необходимо хранить в закрытых металлических ёмкостях или залитыми водой. Горючие отходы утилизировать в соответствии с местным законодательством.

Настоящее дополнение к технической спецификации не заменяют и не отменяют обязательных требований технической спецификации. Приведенная техническая информация получена в результате опыта практического применения и носит рекомендательный характер. Компания Текнос оставляет за собой право вносить изменения в техническую спецификацию без специального уведомления. Актуальные технические спецификации и паспорта безопасности находятся на сайте www.teknos.ru

Компания Текнос не контролирует процесс окрашивания и не несет ответственности за ущерб, причиненный вследствие нарушения условий хранения и транспортирования, технологических норм и правил, требований охраны труда, мер пожарной безопасности и законодательства по охране окружающей среды при выполнении малярных работ.